

## Пропитка для дорожных покрытий «СИЛКОУТ»

### Описание

Силкоут – это дорожный пропиточный материал (ДПМ, пропитка, пропиточный материал, пропиточный состав), предназначенный для нанесения на поверхность асфальтобетонного покрытия, служащий для изменения свойств органического вяжущего и защиты покрытия от воздействия внешних факторов, проникающий внутрь покрытия.

Используется для профилактической защиты и «омоложения» всех типов асфальтобетонного покрытия и продления межремонтных сроков на 2-3 года.

Пропитка «Силкоут» выпускается трёх марок:

**P-50, P-65** - без наполнителя; **PH-75** - содержит минеральный наполнитель.



### Дозировка

**Расход материала:** 300 – 1200 мл/м<sup>2</sup>. **Средний эффективный расход:** 600 мл/м<sup>2</sup>.

### Основные преимущества

#### Высокая эффективность

Герметизирует и обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию асфальтобетонных покрытий. Имеет высокие адгезионные свойства к асфальтобетону, бетону, каменным материалам «основной» и «кислой» природы.

#### Быстрое высыхание

Движение автотранспорта можно открывать через 3 часа после нанесения защитного состава. Время открытия движения зависит от погодных условий в момент производства работ и количества распределяемого материала.

#### Простота применения

Позволяет проводить работы как ручным способом с применением резиновых гладилок и ручных распределителей (пневмо-разбрызгивателей, леек, любых распылителей с соответствующими форсунками), так и с использованием автогудронатора.

#### Технологичность

Температура применения от +5°C и выше - для ручного нанесения, и от +15°C и выше - для автоматизированного способа нанесения. Пропитка успешно применима в странах с резко континентальным климатом. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, солям, кислотам и щелочам.

### Технические характеристики

Наименование	Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	Плотность, г/см <sup>3</sup> (± 0,05)	Условная вязкость по ВЗ 246 при 25°C, не более
<b>Жидкие пропитывающие, герметизирующие и гидрофобизирующие составы на основе органического растворителя для обработки существующих асфальтовых покрытий.</b>			
Силкоут P-50	50	0,95	35
Силкоут P-65	65	0,95	50
<b>Пропитывающий состав, вязко-текучая дисперсия черного цвета, содержит минеральный наполнитель. Требуется перемешивания перед применением. После перемешивания состав длительное время сохраняет однородную товарную форму (наполнитель находится во взвешенном состоянии)</b>			
Силкоут PH-75	75	1,4	240

### Гарантийный

**срок** - 1 год с даты изготовления.

**Упаковка** - барабаны по ГОСТ 5044-79.